

# GAMME LEGEND+

## PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE

### 14/3.3 x 164 x 1 980 mm

#### description produit

		XXL	Regular Long	XL Long	XXL Long
Chanfrein	-	2 chanfreins			
Epaisseur parement chêne	mm	3,3 mm tol. +0 / -0.1			
Classe d'usage (sur base bois brut)	EN 10874 XP B 53-669	31 (commercial modéré)			
Garantie usage résidentiel	-	30 ans			
Epaisseur totale (tol +/-0,2)	mm	14			
Poids total	kg / m <sup>2</sup>	10,82 kg	8,82 kg	10,82 kg	10,90 kg
Format	mm	1 180 x 187	1980 x 130	1 980 x 164	1 980 x 187
Contenu paquet	-	8 lames 1,76 m <sup>2</sup>	8 lames 2,05 m <sup>2</sup>	6 lames 1,94 m <sup>2</sup>	6 lames 2,22 m <sup>2</sup>
Contenu palette	-	36 boîtes 63,36 m <sup>2</sup>	48 boîtes 98,84 m <sup>2</sup>	50 boîtes 97,41 m <sup>2</sup>	40 boîtes 88,86 m <sup>2</sup>

#### résultats des test

Couche intermédiaire / contreparement	-	HDF (875kg/m <sup>3</sup> ) / Déroulé de résineux			
Taux d'humidité	-	7 - 10%			
Système de pose	-	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils			
Résistance du Loc	Kg / m	550 côté long et 850 côté court			
Traitement de surface	-	Vernis Ultimtec haute performance			
Résistance à l'abrasion	XP B 53-669	+ 15 000 Tour (TT CS10)			
Niveau de brillance	Gloss 60	5-7 (extra mat)			
Compatibilité sol chauffant	-	Compatible PRE (maxi 90 W/m <sup>2</sup> ) et eau chaude basse température (voir conditions)			
Résistance thermique	m <sup>2</sup> .K/W	0.078	0.078	0.078	0.078
Résistance au feu	EN 13 501-1 (chêne)	Dfl-s1			
Réduction acoustique	EN 16354	-19 dB (avec sous-couche Excellence+ sous parquet 14 mm)			
Marquage CE	EN 14342	CE			
Dégagement de Formaldéhydes (HCOH)	EN 717-1	E1			
Emission de COV	ISO 16 000-9	A+			
Programme Environnemental	Certification	PEFC 10-31-1047			
Label fabrication	Parquetfrancais.org	Label Parquets de France 14G			



Made in France

